

Diamond Oil anvendes til oliebehandling af trægulve med polermaskine. Olien skaber en ekstremt slidstærk og smuds- og vandafvisende overflade. Diamond Oil er ideel til grundbehandling af alle ubehandlede, nye og nyslebne indendørs træoverflader. Indholdet af opløsningsmiddel er mindre end 1%. Brug af polermaskine anbefales ved polering af større overflader.

- Velegnet til alle typer trægulve
- Vandafvisende
- Ekstremt højt tørstofindhold
- Ekstrem slidstærk overflade
- Hurtigtørrende



## Anvendelsesområde

Til oliering af ubehandlede, nye og nyslebne træoverflader

## Anvendelse

Forberedelse	Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-35°C. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden. Ubehandlet træ skal være nyslebet med sandpapir korn 100-120. Overfladen skal være helt tør og fri for snavs og fedt, før olien påføres. Gulvet kan rengøres med WOCA Intensive Wood Cleaner blandet med vand i forholdet 1:40. Lad gulvet tørre helt, før olien påføres. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af træets og produktets forenelighed.
Behandling	Ryst dunken omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien med korthåret malerrulle i et jævnt lag på ca. 5-10 m <sup>2</sup> ad gangen. Lad olien trække 5-10 min. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre pletter. Gulvet poleres nu med en beige polerpad eller med polermaskine, indtil gulvet virker mættet. Tør gulvet over med en tør, fnugfri bomuldsklud for at fjerne al overskydende olie fra overfladen. Fortsæt trin for trin til hele gulvet er poleret. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.
Bemærk	Hvis der ønskes en silkemat overflade, kan gulvet efterpoleres med 100 ml. Diamond Oil på 10 m <sup>2</sup> gulv ad gangen. Dette skal gøres inden for 6-18 timer efter første påføring. Olien skal poleres grundigt ind i træet. Overskydende olie skal fjernes med en klud.

## Tørretid (ved 20°C):

Tørretid inden anden behandling	6-18 timer v/ 20°C
Tørretid (ved 20°C):	24 timer v/ 20°C
Gennemhærdet	Ca. 3 dage v/ 20°C
Vi anbefaler:	Udsæt ikke gulvet for vand under hærdningsprocessen – ca. 3 dage afhængig af lufttemperatur og fugtighed. Efter hærdningen kan gulvet rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap, som efterlader et beskyttende lag på overfladen.

## Teknisk data

---

Deklaration	Vegetabiliske oliekomponenter, pigmenter (ekstra hvid). Tørstofindhold: >99%.
Massefylde	0,9-1,1
Tørstofindhold	>99%
Holdbarhed	36M
Påføringstemperatur	15-30°C
Rækkeevne:	20-25 m <sup>2</sup> /L
Farver	9 colours
Rengøring af værktøj	With Solvent.
Opbevaring:	+ 10-25 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares tørt og frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder max. 6 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).
Emballage	1 L - 2,5 L

## Vedligehold og følgeprodukter

---

Ugentlig rengøring	Natural Soap, #511010
Månedlig pleje	Oil Refreshing Soap, #511210
Vedligeholdelse	Maintenance Oil Maintenance Gel
Følgeprodukter	Intensive Wood Cleaner, #551525
Værktøj:	Polermaskine Malerrulle Klude

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tværvvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.