

Skibslak anvendes til lakering af udendørs og indendørs træværk i form af gelændere, trapper, dørtrin, træværk på både (oven vande), borde, reoler m.m. Den giver en meget slidstærk og vejrbestandig overflade. Skibslak er nem at påføre, med en pæn udflydning, og den er modstandsdygtig overfor almindelige rengøringsmidler. Tør inden for et døgn.

- Giver en smuk og stærk overflade
- Vand- og smudsafvisende
- God sammenflydningsevne og høj elasticitet
- Nem at påføre
- Kan anvendes både inde og ude



Anvendelsesområde

Anvendes til lakering af både udendørs og indendørs træværk, som fx gelændere, trapper, dørtrin, træværk på både (oven vande), borde, reoler m.m.

Anvendelse

Forberedelse

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER:
1. Tidligere behandlet træ slibes til trærent. 2. Den afslebne overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel- og Terrasserens. 3. Inden lakering skal overfladen være helt tør og absolut fri for slibestøv. Brug en støvsuger eller hårdt opvredet klud. 4. Lakken omrøres grundigt før og under brug. Anvend handsker ved arbejde med Skibslak. 5. Lakken påføres med pensel eller rulle (2-5 mm) i et jævnt tyndt lag. 6. Lad lakken tørre til dagen efter, min. 12 timer. 7. Mellemslib med korn 150-180. Overfladen renses grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt opvredet klud. 8. Endnu et lag lak påføres. 9. Punkt 6-8 gentages 2 eller flere gange afhængigt af hvilket slutresultat der ønskes. Desto flere gange, desto større fylde og holdbarhed opnås. 10. Ibrugtagning kan finde sted efter 1 døgn. Gennemhærdet inden for en uge.
BEHANDLING AF UBEHANDLEDE/AFSLEBNE OVERFLADER:
1. Den ubehandlede overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Der slibes med korn 120 ned til friskt træ inden overfladen lakeres. 2. Følg herefter punkt 3-10 i afsnittet om „Tidligere behandlede overflader“.

Bemærk

Vær omhyggelig med at lakere endetræ og samlinger, da det typisk er her lakken vil begynde at flage af.

Tørretid (ved 20°C):

Tørretid (ved 20°C): Ca. 12 timer.

Gennemhærdet 1 uge.

Teknisk data

Massefylde	0,9
Holdbarhed	2 år i uåbnet tilstand.
Påføringstemperatur	15-30°C.
Rækkeevne:	Ca. 8-10 m ² /liter afhængig af træsort og overfladestruktur.
Rengøring af værktøj	Med terpentiner.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	452 g/liter. Produktets underkategori: A/i. Produktets grænseværdi: 600 g/liter (2010).
Emballage	0,375 og 0,75 L metaldåse.

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Vinyl-, Laminat- og Laksæbe
Følgeprodukter	Møbel- og Terrasserens Trærens
Værktøj:	Pensel eller lakrulle.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.