

Diamond Oil Active passar för dig som värdesätter en hög kvalitet när det rör oljebehandling av ditt trägolv. Denna exklusiva 1-komponentsträolja är luktsvag och extremt slitstark. Oljan är framställd av råvaror av högsta kvalitet, den är smidig att arbeta med och ger minimalt med produktspill. Tack vare en unik hyper cross linking-teknik ger Diamond Oil Active ditt trägolv en behaglig, halsäker och mycket vattenavvisande yta som är lätt att rengöra och underhålla. Oljan har en torrsbstanshalt på cirka 99 % och är lämplig för grundoljning med maskin av obehandlade, nya eller nyslipade trägolv av alla träslag.

- **Hög resistens mot vätskor som vatten, kaffe, te och rödvin.**
- **Slitstark mot repor och märken.**
- **Ger träet en snygg andbar yta.**
- **Inomhusklimatmärkt**
- **VOC-Fri***



Applikationsområde

För obehandlade, nya eller nyslipade trätytor.

Bruksanvisning

Förberedelser	<p>Det är viktigt att produkten, rummet och golvet har en temperatur på 15–30°C och en luftfuktighet på ca 50 %. Träets fukthalt får vara maximalt 12 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Obehandlade golv ska vara fria från smuts, fett, vax och slipdamm. Tidigare behandlade golv slipas ner till rent trä med en kornstorlek på 100-120. Dammsug noga. Rengör golvet med WOCA Intensive Wood Cleaner och låt golvet torka minst 8 timmar innan oljan appliceras.</p> <p>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.</p>
Sista slipningen	Korn 100-120.
Behandling	<p>Ryst dunken med Diamond Oil Active noga både innan och under användning. Dunkar med olika bath-nummer bör blandas för att undvika färgskillnader. Applicera oljan med en korthårig målarrulle (3–4 mm) i ett jämnt lager. Låt oljan dra i 10–15 minuter. Om oljan sugts upp snabbt av träet applicerar du mer olja. Polera ner oljan i träet tills träet verkar vara mättat. Använd polermaskin med vit eller beige dyna. Avlägsna oljerester med rena, luddfria bomullstrasor tills ytan inte längre verkar vara våt. Efter 24 timmar kan golvet beträdas med försiktighet.</p>
OBS!	Trasor och dylikt som har blivit indränkta i olja ska förvaras i förseglade behållare på grund av risken för självantändning.

Torktid

Torktid mellan lagren	8-10 timmar vid 20°C
Torktid	24 timmar vid 20°C
Försiktigt bruk	24 timmar vid 20°C
Genomhärdat	7 dagar vid 20°C
Rekommendation	Utsätt inte golvet för vatten eller rengöringsmedel under de första 7 dagarna medan oljan härdar. Efter 7 dagar mår golvet bra av att rengöras med WOCA Natural Soap som ger ytan ett extra skydd.



Tekniska data

Densitet	0.95-1.00 g/ml.
Torrsubstanshalt	95-100%
Hållbarhet	3 år
Appliceringsstemperatur	+15-30°C och ca 50% luftfuktighet.
Viskositet	40-45 And. DIN Cup 4
Täckförmåga	20-25 m ² /L
Täckförmåga (färdigblandad)	20-25 m ² /L
Färger	Rökbrun, Natur, Extra Vit, Vit, Betonggrå, Sandgrå, Kolsvart, Chokladbrun, Karamellbrun
Rengöring av verktyg	WOCA Solvent eller terpentin
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	Denna produkt innehåller maximalt 85 g VOC/l. Gränsvärdet är 500 g VOC/l (kat.A/i).
Förpackning	1, 2.5
Halksäker (DIN 51130)	R9

Underhåll och tillbehörsprodukter

Rengöring varje vecka	Natural Soap, varenr. 511010
Månadsvård	Oil Refreshing Soap, varenr. 511210
Underhåll	Maintenance Oil Diamond Active, varenr. 212125
Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, varenr. 551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.