Driftwood Lye er et unikt, vannbasert produkt som gir treet en værbitt patina. Produktet er primært til eiketre. Ved bruk av produktet får treet et vakkert, todimensjonalt utseende. Treet skal behandles med en av oljebehandlingene fra WOCA etter bruk.




- **Gir eiketre en værbitt patina**
- **Krever påfølgende behandling med olje**
- **Vannbasert**
- **Kun egnet for eiketre**

## Bruksområde

Brukes til forbehandling av eiketre. Gir treet en værbitt patina.

## Bruk

Forberedelse

Det ubehandlede treverket skal være rent, tørt og finslipt (korning 100–120) før luten påføres.

Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.

Behandling

Rist dunken grundig og tøm luten i en plastbøtte. Det er viktig at det ikke ligger igjen hvite pigmenter i dunken. Rør i luten regelmessing under påføringen for å unngå at pigmentene synker til bunns. Påfør et jevnt strøk med en WOCA Applicator, nylonkost eller rulle i treets lengderetning. Påfør minst 1 L lut per 10 m2 tre. La treet tørke i ca. 8–12 timer ved 20°C. Fjern eventuell fiberreising og overflødige hvite pigmenter med en medium poleringspad, som f.eks. grønn eller bordeaux. Fjern slipestøvet med en støvsuger. Behandle treoverflaten med en WOCA-olje.

## Tørketid

Tørketid

6-12 timer ved 20°C

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Tetthet | 1.00-1.10 g/ml. |
| PH-verdi | pH 13-14 |
| Holdbarhet | 3 år |
| Dekkevne | 8-10 m²/L |
| Farger | Hvit, Granittgrå |
| Rengjøring av verktøy | Med vann |
| Oppbevaring | +10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren. |
| VOC | Dette produktet inneholder max. 0 g VOC/liter Grenseverdien er 30g VOC/liter (kat. A/g). |
| Emballasje | 2.5 |

## Vedlikehold og relaterte produkter

## Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner*