



Driftwood Lye

Ger ekträ ett slitet och patinerat utseende

Tekniska datablad

30.01.2022 - p. 1/2

Driftwood Lye är en unik, vattenbaserad produkt som ger träet en väderbiten patina. Produkten är främst till för ekträ. Vid användning av produkten från träet ett vackert tredimensionellt utseende. Avslutningsvis ska träet behandlas med en av WOCA:s oljor.

- **Ger ekträ en väderbiten patina**
- **Kräver efterbehandling med olja**
- **Vattenbaserad**
- **Enbart till ekträ**



Applikationsområde

Används till förbehandling av ekträ. Skapar en väderbiten patina.

Bruksanvisning

Förberedelser	<p>Det obehandlade träet ska vara rent, torrt och fint slipat (korn 100-120) innan luten appliceras.</p> <p>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.</p>
Behandling	<p>Skaka dunken ordentligt och häll luten i en plasthink. Det är viktigt att inga vita pigment lämnas kvar i dunken. Rör om regelbundet under appliceringen för att undvika att pigmenten sjunker ner till botten. Påför ett jämnt lager lut med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller roller längs med brädorna. Påför minst 1 liter lut per 10 m² trä. Låt träet torka i ca 8-12 timmar vid 20°C. Avlägsna träresning och uppsagda vita pigmenten med en medium polerdyna, t.ex. grön eller bordeaux. Avlägsna slipdammet med en dammsugare. Behandla träytan med en WOCA-olja.</p>

Torktid

Torktid	6-12 timmar vid 20°C
---------	----------------------



Driftwood Lye

Ger ekträ ett slitet och patinerat utseende

Tekniska datablad

30.01.2022 - p. 2/2

Tekniska data

Densitet	1.00-1.10 g/ml.
pH-värde	pH 13-14
Hållbarhet	3 år
Täckförmåga	8-10 m ² /L
Färger	Vit, Grå
Rengöring av verktyg	Med vatten
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	Denna produkt innehåller max. 0 g VOC/liter. Gränsvärdet är 30g VOC/liter [kat. A/g].
Förpackning	2.5

Underhåll och tillbehörsprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.