



Master TS-2K Lacquer

Für stark beanspruchte Objektbereiche und sport

Technische Datenblatt

29.01.2022 - p. 1/2

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde. Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragende Haltbarkeit und besondere Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- **Sehr hohe Widerstandsfähigkeit**
- **Für Sportböden zugelassen - DIN EN 14904**
- **Raumklimakennzeichnung**
- **Feuer-Zertifizierung nach DIN EN 13501: Bfl-s1**



Anwendungsbereich

Zum Lackieren von neuen, unbehandelten und frisch geschliffenen Holzböden in Gängen, Sporthallen usw. Für alle Holzarten geeignet.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	<p>Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack müssen eine Temperatur von mindestens 15° C, besser aber um 20° C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 100-120 zu erfolgen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch/Mopp nachwischen. WOCA Intensive Wood Cleaner kann zur Reinigung geschliffener Holzböden vor dem Grundieren oder Lackieren dienen. Den Boden bitte über Nacht vollständig trocknen lassen.. Der Boden muss vor dem Grundieren vollständig trocken sein. Zum Grundieren von frisch geschliffenem Holz WOCA Master Base Primer verwenden, um Seitenbindungen zu vermindern. Alternativ WOCA Master Multi Primer für Tropenhölzer oder bereits vorher geöltes oder gewachstes Holz verwenden.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Letzter Schliff	Körnung 100-120.
Behandlung	1 x Primer + 2 x Master TS-2K Lacquer
Auftrag Tag 1	Primer auftragen. Nachdem der Primer trocken ist, den WOCA Master Classic 2K Hardener mit dem Lack mischen, und vor dem Auftragen gründlich zusammenschütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen, um den Härter zu aktivieren. Eine gleichmäßige Schicht unverdünnten Master TS-2K Lacquer mit leichten Bewegungen in Faserrichtung auftragen. Lackpfützen vermeiden. Den Lack nass in nass auftragen, um Überschneidungen zu vermeiden. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
Auftrag Tag 2	Mit Korn 120-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen. Tragen Sie die letzte Schicht des Master TS-2K Lacquer mit einem Härter auf [frisch gemischt]. Wird die letzte Lackschicht nach mehr als 24 Stunden Trocknungszeit aufgetragen, sind stets ein Abwaschen mit WOCA Intensive Wood Cleaner und ein Zwischenschliff erforderlich.
Bitte beachten	Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden.

Trockenzeit



Master TS-2K Lacquer

Für stark beanspruchte Objektbereiche und sport

Technische Datenblatt

29.01.2022 - p. 2/2

Technische Daten

Dichte	1.00-1.10 g/ml.
Festkörperanteil	30-40%
Haltbarkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	+15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.
Viskosität	20-25 Sek. DIN Cup 4
Ergiebigkeit	8-10 m ² /L
Farben	Farblos - Matt, Farblos - Seidenmatt, Farblos - Seidenglanz
Mischungsverhältnis	500 ml Härter auf 5 L Lack.
Topfzeit	Vor Gebrauch gründlich schütteln/aufrühren. Die Mischung muss innerhalb von 5 Stunden verwendet werden.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Max. 80 g VOC/L. Grenzwert: 130 g VOC/L. [kat. A/e (Wb)].
Verpackung	5

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Master Cleaner, #684525/10/05
Halbjährliche Pflege	Master Care, #684110/25
Folgeprodukte	Master Classic 2K Hardener, #690022A Intensive Wood Cleaner, #551525 Retarder, #690027A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.