Master TS-2K Lacquer to dwukomponentowy wodny lakier przeznaczony w szczególności do drewnianych podłóg w korytarzach, obiektach sportowych, halach wielofunkcyjnych i podobnych przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu. Charakteryzuje go nadzwyczajna wytrzymałość i ochrona drewna, wysoki stopień trwałości oraz wyjątkowa odporność na zarysowania, zaplamienia i czarne ślady po obuwiu. Lakier posiada duńskie oznaczenie DICL (Danish Indoor Climate Label), co oznacza, że zapewnia przyjazne i bezpieczne środowisko pracy podczas aplikacji oraz zdrowy klimat we wnętrzach w trakcie użytkowania.



- **Bardzo mocny i wytrzymały**
- **Zatwierdzony do stosowania w obiektach sportowych - DIN EN 14904**
- **Certyfikat IBR**
- **Klasyfikacja ogniowa wg DIN EN 13501: Bfl-s1**

Obszar aplikacji

lakierowania podłóg drewnianych nowych, surowych lub świeżo szlifowanych, użytkowanych w korytarzach, obiektach schodowych itp. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie	Istotne jest, by temperatura drewna oraz lakieru wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie do surowego drewna należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub pada o gradacji 100-120. Powierzchnię starannie odkurzyć i ewentualnie umyć za pomocą zmoczonej czystą wodą i dokładnie wyżętej ścierki/mopa. WOCA Intensive Wood Cleaner pozwala usunąć zabrudzenia z zeszlifowanych drewnianych podłóg przed gruntowaniem lub lakierowaniem. Podłogę należy pozostawić do wyschnięcia na noc. Przez przystąpieniem do gruntowania podłoga musi być całkowicie sucha. Gruntowanie świeżo zeszlifowanej podłogi przeprowadzić za pomocą środka gruntującego WOCA Master Base Primer, aby ograniczyć sklejanie się desek/klepek. Alternatywnie można zastosować WOCA Master Multi Primer do egzotycznych gatunków drewna lub starego drewna uprzednio olejowanego bądź woskowanego. Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.
Końcowe szlifowanie	Ziarnistość 100-120.
Aplikacja	1 x grunt + 2 x Master TS-2K Lacquer.
Aplikacja w pierwszym dniu	Podłogę zagruntować. Gdy wyschnie, zmieszać utwardzacz WOCA Master Classsic 2K Hardener z lakierem i dobrze wstrząsnąć. Przed rozpoczęciem aplikacji odczekać 10 min, by utwardzacz się uaktywnił. Nałożyć równą warstwę nierozcieńczonego lakieru Master TS-2K Lacquer z utwardzaczem lekkimi pociągnięciami wzdłuż desek/klepek. Unikać tworzenia się kałuż. Lakier aplikować metodą „mokre na mokre", by zapobiec widocznemu nakładaniu się na siebie warstw. Pozostawić do wyschnięcia do następnego dnia.
Aplikacja w drugim dniu	Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o gradacji 150-200 i starannie odkurzyć. Nałożyć wierzchnią warstwę Master TS-2K Lacquer z utwardzaczem (bezpośrednio po wymieszaniu). Jeśli ostatnie lakierowanie odbywa się po ponad 24 godz. od nałożenia poprzedniej warstwy, to przed przeszlifowaniem zawsze konieczne jest umycie powierzchni preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner.
Uwaga	Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Dane techniczne

Gęstość	1.00-1.10 g/ml.
Zawartość suchej masy	30-40%
Trwałość	2 lata
Temperatura aplikacji	+15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.
Lepkość	20-25 Dru. DIN Cup 4
Wydajność	8-10 m²/L
Kolory	Bezbarwny - Matowy, Bezbarwny - Satynowy mat, Bezbarwny - Satynowy połysk
Proporcje wymieszania	10% lub 500 ml na 5 L lakieru
Czas przydatności do użytku	Gotową mieszaninę zużyć w ciągu 5 godzin. Wymieszać dokładnie przed użyciem
Czyszczenie narzędzi	Za pomocą wody
Przechowywanie	+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
LZO	LZO-Maks: 80 g/l, MAKSYMALNEJ ZAWARTOSCI LZO (A/e (WB)): 130 g/l.
Opakowanie	5

Konserwacja i produkty uzupełniające

Mycie – raz w tygodniu	Master Cleaner, #684525/10/05
Pielęgnacja – raz na pół roku	Master Care, #684110/25
Produkty uzupełniające	Master Classic 2K Hardener, #690022A Intensive Wood Cleaner, #551525 Retarder, #690027A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje