Master Classic Lacquer är ett vattenbaserat, luktsvagt golvlack som ger träet en motståndskraftig och hållbar yta perfekt för normalt slitage. Lacket kombinerar ett rimligt pris med god prestanda och är lämpligt till privatbostäder tack vare en lättarbetad konsistens, fin utjämning och kort torktid.



- **Enkelt att använda**
- **Bra pris/prestanda**
- **Kräver ingen primer**
- **Luktsvagt**

Applikationsområde

För lackering av nya, obehandlade och nyslipade trägolv i privatbostäder, t.ex. bostadsrätter. Perfekt till alla träslag.

Bruksanvisning

Förberedelser	Det är viktigt att såväl träet och grundlacket har en temperatur på minst 15°C, men helst 20°C, samt en luftfuktighet på ca 50 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Sista slipningen ska göras med sandpapper kornstorlek 100-120. Dammsug noga och torka eventuellt golvet med en hårt urvriden trasa/mopp fuktad med rent vatten. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjälpa till att avlägsna smuts från slipade trägolv innan grundning eller lackering. Låt golvet torka helt över natten. Golvet ska vara helt torrt innan grundning eller lackering. Använd i samband med grundning WOCA Master Base Primer till nyslipat trä för att minska sidbindningar. Prova alternativt WOCA Master Multi Primer till exotiska träslag eller till gammalt trä som tidigare behandlats med olja eller vax. Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.
Sista slipningen	Korn 100-120.
Behandling	1 x primer + 2 x Master Classic Lacquer / eller / 3 x Master Classic Lacquer
Applicering dag 1	Applicera ett jämnt lager outspädd primer och lack ELLER två lager lack med lätta rörelser i brädornas längdriktning. Undvik lackpölar. Applicera lacken vått-i-vått för att undvika överlappning. Låt ytan torka till nästa dag.
Applicering dag 2	Mellanslipa ytan med en kornstorlek på 120–200 och dammsug noga. Påför det sista lagret outspädd Master Classic Lacquer med lätta rörelser. Om sista lagret lack appliceras efter mer än 24 timmars torktid ska golvet alltid tvättas med WOCA Intensive Wood Cleaner och mellanslipas först.
OBS!	Vatten och färgande vätskor som t.ex. rödvin och kaffe ska torkas upp omedelbart för att förhindra fläckar.

Torktid

Torktid mellan lagren	2-3 timmar vid 20°C
Försiktigt bruk	4-6 timmar vid 20°C
Genomhärdat	7 dagar vid 20°C

Tekniska data

Densitet	1.00-1.10 g/ml.
Torrsubstanshalt	30-40%
Hållbarhet	2 år
Appliceringstemperatur	+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.
Viskositet	20-25 And. DIN Cup 4
Täckförmåga	8-10 m²/L
Färger	Färglös - Matt, Färglös - Sidenmatt, Färglös - Silkeblank
Rengöring av verktyg	Med vatten
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	VOC-Max: 80 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (A/e (VB)): 130 g/l.
Förpackning	5

Underhåll och tillbehörsprodukter

Rengöring varje vecka	Master Cleaner, #684525
Halvårsunderhåll	Master Care, #684125
Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S frånsäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.