

Med Master Colour Oil får du farge og beskyttelse i ett og samme produkt. Oljen trenger inn i treet og sikrer en slitesterk overflate med høy motstandsdyktighet mot vann og smuss. Produktet er perfekt til innendørs bruk på alle ubehandlede, nye eller nyslippte overflater i alle tresorter.

- **Bestandig mot smuss og væsker som f.eks. vann, kaffe, te og rødvin**
- **Finnes i mange forskjellige farger**
- **Gir treet en flott, pustende overflate**
- **Inneklimagodkjent**



## Bruksområde

Til ubehandlede, nye eller nyslippte treoverflater.

## Bruk

Forberedelse	<p>Produkt-, rom-, og gulvtemperatur bør være 15–30°C. Fuktigheten i treet skal ikke overskride 12 %. Sørg for god ventilasjon under påføring og mens oljen tørker. Treet skal være nyslipt, og siste sliping skal utføres med korning 100–120. Støvsug overflaten grundig. Vask treet med WOCA Intensive Wood Cleaner og la det tørke i minst 8 timer før du påfører oljen.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Siste sliping	Korn 100-120.
Behandling	<p>Rist dunken med Master Colour Oil omhyggelig, både før og under bruk. Vi anbefaler at du blander dunker med forskjellige partinummer for å unngå fargeforskjeller. Påfør oljen med korthåret malerulle (4-6 mm) i et jevnt strøk. Sørg for å behandle små områder på maks. 10 m<sup>2</sup> av gangen. La oljen trekke inn i 10–20 min. Påfør mer olje hvis oljen absorberes raskt ned i treet. Poler oljen ned i treet til overflaten er mettet. Bruk poleringsmaskin med beige pad på store arealer og poleringsklut/pad for hånd på mindre arealer. Fjern overflødig olje med tørre, lofrie bomullskluter eller en pad, til overflaten ikke lenger ser våt ut. Fortsett til hele arealet er polert, og all overflødig olje er grundig fjernet. For å sikre god metning, kan overflaten etterpoleres med 1 dl Master Colour Oil pr. 10 m<sup>2</sup> innen 6–12 timer etter første påføring. Oljen må poleres grundig som tidligere beskrevet.</p>
Merk	<p>Overflaten skal ikke utsettes for vann eller rengjøring de første 7 dagene mens oljen herder. Etter 7 dager kan gulvet med fordel rengjøres med WOCA Natural Soap som tilfører overflaten ekstra beskyttelse.</p>

## Tørketid

Tørketid	12-24 timer ved 20°C
Gjennomherdet	7 dager ved 20°C



## Tekniske data

Tetthet	0.90-0.95 g/ml.
Tørrestoffinnhold	50-55%
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Dekkevne	10-12 m <sup>2</sup> /L
Dekkevne (ferdigblandet)	10-12 m <sup>2</sup> /L
Farger	Natur, Hvit, Lysebrun, Brasilbrun, Rhode Island Brun, Grønn, Ekstra Hvit, Valnøtt, Sort halvblank, Antikk, Ekstra Grå
Rengjøring av verktøy	Med WOCA Solvent eller terpentin
Oppbevaring	+10-25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	Dette produktet inneholder maks. 370 g VOC/l. Grenseverdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).
Emballasje	1, 2.5, 5

## Vedlikehold og relaterte produkter

Ukentlig rengjøring	Natural Soap, #511010A
Månedlig pleie	Oil Refreshing Soap, #511210A
Ny oljebehandling	Maintenance Oil, #527310A/527410AA Maintenance Gel, #527802A/527902A
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner*