Master XP-2K Lacquer er en vandbaseret, to-komponent gulvlak bemærkelsesværdig for dens ekstrem høje resistens over for sorte hælmærker, ridser og pletter. Lakkens enestående performance passer perfekt til offentlige miljøer med stærk trafik, som f.eks. kantiner og trapper, da den stærke beskyttelse og resistens gør gulvene nemme at rengøre og vedligeholde. Træet efterlades med et kraftigt og fyldigt look som følge af det høje tørstofindhold. Den indeklimamærkede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.



- **Ekstrem styrke og resistens**
- **Opfylder R10 krav ved tilsætning af WOCA Anti-Slip Additive**
- **Kraftig og fyldig look**
- **Indeklimamærket**
- **Brandklassificeret efter DIN EN 13501: Bfl-s1**

Anvendelsesområde

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i offentlige miljøer med stærk trafik. Ideel til alle træsorter.

Anvendelse

Forberedelse	Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjælpe med at fjerne snavs fra afslebne trægulve før priming eller lakering. Lad venligst gulvet tørre helt natten over. Gulvet skal være helt tørt inden priming. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebet træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.
Sidste slibning	Korn 100-120.
Behandling	1 x primer + 2 x Master XP-2K Lacquer
Påføring dag 1	Påfør primeren. Når den er tør, bland WOCA Master Classic 2K Hardener og lak, og ryst grundigt sammen inden anvendelse. Lad blandingen hvile i 10 min. før ibrugtagning, så hærderen aktiveres. Ryst grundigt igen. Påfør et jævnt lag ufortyndet Master XP-2K Lacquer med lette bevægelser på langs af brædderne. Undgå laksøer. Påfør lakken vådt i vådt, så overlap undgås. Lad overfladen tørre til næste dag.
Påføring dag 2	Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende. Påfør sidste lag Master XP-2K Lacquer med hærder (nyblandet). Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timers tørretid, skal en afvaskning med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellemslibning altid foretages.
Bemærk	Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Tørretid

Tørretid mellem lagene	2-3 timer ved 20°C

Teknisk data

Massefylde	1.00-1.10 g/ml.
Tørstofindhold	30-40%
Holdbarhed	2 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Viskositet	20-25 Sek. DIN Cup 4
Rækkeevne	8-10 m²/L
Farver	Colourless - Matt, Colourless - Silk-matt, Colourless - Silk-gloss
Blandingsforhold	10% eller 500 ml til 5 L lak
Brugstid	Blandingen skal anvendes inden 5 timer. Ryst/omrør grundigt inden brug.
Rengøring af værktøj	Med vand
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Max. 90 g VOC/L. Grænseværdien er 130 g VOC/L. (kat. A/e (VB)).
Emballage	4,5 L

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Master Cleaner, #684525/10/05
Halvårlig pleje	Master Care, #684110/25
Følgeprodukter	Master Classic 2K Hardener, #690022A Intensive Wood Cleaner, #551525 Retarder, #690027A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.