

Master XP-2K Lacquer er en vannbasert, tokomponent gulvlakk som kjennetegnes av ekstremt høy motstandsdyktighet mot sorte hælmerker, riper og flekker. Lakkens enestående ytelse gjør den velegnet til bruk i offentlige miljøer med stor trafikk, som for eksempel kantiner og trapper, da den sterke beskyttende virkningen og motstandsdyktigheten gjør det enkelt å rengjøre og vedlikeholde gulvene. Treet får et kraftig og fyldig utseende som følge av det høye tørrstoffinnholdet. Den inneklimatekede lakken er enkel og sikker å påføre, og sikrer et behagelig inneklima etter påføring.

- **Ekstrem styrke og motstandsdyktighet**
- **Oppfyller R10-krav ved tilsetning av WOCA Anti-Slip Additive**
- **Kraftig og fyldig utseende**
- **Inneklimateket**
- **Brannklassifisert iht. DIN EN 13501: Bfl-s1**



Bruksområde

Til lakking av nye, ubehandlede og nyslipte tregulv i offentlige miljøer med stor trafikk. Passer alle treslag.

Bruk

Forberedelse	<p>Det er viktig at både tre og lakk har en temperatur på minst 15°C, og helst rundt 20°C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Siste sliping til rent tre skal utføres med sandpapir eller slipeskive korning 100-120. Støvsug grundig og tørk eventuelt av gulvet med en klut eller mopp godt oppvridd i rent vann. WOCA Intensive Wood Cleaner kan bidra til å fjerne smuss fra slipte tregulv før de forbehandles eller lakkeres. La gulvet tørke over natten. Gulvet skal være helt tørt før grunning. Bruk WOCA Master Base Primer til grunning av nyslipt tre for å redusere sidebindinger. Du kan eventuelt prøve WOCA Master Multi Primer til eksotiske treslag, eller til gammelt tre som har vært behandlet med olje eller voks tidligere.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Siste sliping	Korn 100-120.
Behandling	1 x primer + 2 x Master XP-2K Lacquer
Påføring dag 1	Påfør primeren. Når den er tørr, bland WOCA Master Classic 2K Hardener og lakk, og rist grundig sammen før bruk. La blandingen stå i 10 minutter før bruk, slik at herderen aktiveres. Påfør et jevnt strøk ufortynnet Master XP-2K Lacquer med lette bevegelser på langs av breddene. Unngå lakkansamlinger. Påfør lakken vått-i-vått, så unngår du overlappinger. La overflaten tørke over natten.
Påføring dag 2	Mellomslip overflaten med korning 120–200 og støvsug deretter grundig. Påfør siste strøk Master XP-2K Lacquer med herder (nyblandet) med lette bevegelser. Hvis siste lakkstrøk påføres etter mer enn 24 timers tørketid, skal det alltid utføres en vask med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellomsliping.
Merk	Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Tørketid

Tørketid mellom hvert strøk	2-3 timer ved 20°C
-----------------------------	--------------------



Tekniske data

Tetthet	1.00-1.10 g/ml.
Tørrestoffinnhold	30-40%
Holdbarhet	2 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Viskositet	20-25 Sek. DIN Cup 4
Dekkevne	8-10 m²/L
Farger	Fargeløs – Matt, Fargeløs – Silkematt, Fargeløs – Silkeblank
Blandingsforhold	10 % eller 500 ml til 5 l lakk
Brukstid	Blandingen må brukes innen 5 timer. Rist eller omrør grundig før bruk.
Rengjøring av verktøy	Med vann
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	VOC-Maks: 90 g/l, VOC GRENSE [A/e (VF)]: 130 g/l.
Emballasje	5

Vedlikehold og relaterte produkter

Ukentlig rengjøring	Master Cleaner, #684525/10/05
Halvårlig pleie	Master Care, #684110/25
Relaterte produkter	Master Classic 2K Hardener, #690022A Intensive Wood Cleaner, #551525 Retarder, #690027A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner