

Master Base Primer, Extra White er en fyldig, vandbaseret grundlak ideel til områder, hvor man ønsker et markant lyst look. Grundlakken forsejler træet og minimerer optræk af garvesyre samt sidebinding. Den er kun egnet til ubehandlede eller nyslebne overflader i lyse træsorter og fungerer som en stærk bundlak før behandling med andre vandbaserede WOCA gulvlakker.

- **Hurtigtørrende**
- **Mindsker sidebindinger**
- **Økonomisk i brug**
- **Minimerer optræk af garvesyre**
- **Minimerer overlaping**



Anvendelsesområde

Til lakering af nyt, ubehandlet og afslebet fyr, eg, gran, ask og bøg.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Det er vigtigt, at såvel træ som produkt har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 40-60 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning skal foretages med fint sandpapir (korn 120). Støvsug forsigtigt bagefter. Overfladen skal være helt fri for snavs, fedt, voks og støv. Grundlakken skal være stuetemperatur før brug. Primeren omrystes grundigt inden anvendelse.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Sidste slibning	Korn 100-120.
Behandling	<p>1-2 x primer + 1-2 x WOCA lak.</p> <p>Påfør grundlakken ufortyndet med pensel eller rulle langs træets årer og lad overfladen tørre. Bemærk venligst: Påfør et lag grundlak mere for at opnå et endnu lysere look. Slibning skal foretages efter første lag med sandpapir korn 180-220 (en behandling med et hvidpigmenteret produkt kræver generelt en mere ensartet afslibning for at de hvide pigmenter ikke sætter sig fast i sliberidserne). Når det ønskede look er opnået, påfør da 1-2 lag toplak med en af WOCA gulvlakkerne. Påfør altid minimum tre lag [grundlak og lak] for optimal beskyttelse.</p>
Bemærk	Det anbefales ikke at påføre mere end to lag grundlak/lak per dag på grund af risikoen for kraftig fiberrejsning.

Tørretid

Tørretid	1-2 timer ved 20°C
Vi anbefaler	Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag Master Base primer som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Optræk af garvesyre betragtes ikke som reklamlationsberettiget.



Teknisk data

Massefylde	1.00-1.10 g/ml.
Tørstofindhold	30-40%
Holdbarhed	2 år
Viskositet	35-40 Sek. DIN Cup 4
Rækkeevne	8-10 m ² /L
Farver	Ekstra Hvid
Rengøring af værktøj	Med vand
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	VOC-Maks: 95 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI [A/e (VB)]: 130 g/l.
Emballage	5

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Master Cleaner, #684525
Halvårlig pleje	Master Care, #684125
Følgeprodukter	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.