Master Base Primer, Extra White är ett fylligt, vattenbaserat grundlack som är perfekt för områden där ett markant ljust utseende önskas. Grundlacket förseglar träet och minimerar genomträngning av garvsyra samt sidbindningar. Det är enbart avsett för obehandlade eller nyslipade ytor i ljusa träslag och fungerar som en stark grund för behandling med andra vattenbaserade golvlacker från WOCA.



- **Torkar snabbt**
- **Förhindrar sidbindningar**
- **Dryg i bruk**
- **Minimerar genomträngning av garvsyra**
- **Minskad överlappning**

Applikationsområde

Till lackering av nytt, obehandlat trä och slipad furu, ek, gran, ask och bok.

Bruksanvisning

Förberedelser	Det är viktigt att både träet och primern har en temperatur på minst 15°C, men helst 20°C, samt en luftfuktighet på ca 40–60 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Sista slipningen ska göras med fint sandpapper (korn 120). Dammsug försiktigt efteråt. Ytan ska vara helt fri från smuts, fett, vax och damm. Primern ska röras om noga innan användning. Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.
Sista slipningen	Korn 100-120.
Behandling	1-2 x Primer + 1-2 x WOCA-lack. Applicera grundlacket outspätt med pensel eller roller längs träets ådror och låt ytan torka. Vänligen observera: Applicera ytterligare ett lager grundlack för att uppnå ett ännu ljusare utseende. Slipning ska ske efter det första lagret med sandpapper korn 180-220 (en behandling med en vitpigmenterad produkt kräver generellt en jämnare slipning för att de vita pigmenten inte ska fastna i slipsprickorna). När önskat utseende har uppnåtts, applicera 1-2 lager topplack med en av WOCA:s golvlacker. Applicera alltid minst tre lager (grundlack och lack) för optimalt skydd.
OBS!	Vi rekommenderar att inte mer än två lager grundlack/lack appliceras per dag på grund av risken för kraftig fiberresning.

Torktid

Torktid	1-2 timmar vid 20°C
Rekommendation	Om torktiden inte hålls kan detta resultera i dålig vidhäftningsförmåga och sämre resistens. Torktiden blir längre för varje lager Maste Base Primer som appliceras. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Genomträngning av garvsyra betraktas inte som reklamationsberättigat.

Tekniska data

Densitet	1.00-1.10 g/ml.
Torrsubstanshalt	30-40%
Hållbarhet	2 år
Viskositet	35-40 And. DIN Cup 4
Täckförmåga	8-10 m²/L
Färger	Extra Vit
Rengöring av verktyg	Med vatten
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	VOC-Max: 95 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (A/e (VB)): 130 g/l.
Förpackning	5

Underhåll och tillbehörsprodukter

Rengöring varje vecka	Master Cleaner, #684525
Halvårsunderhåll	Master Care, #684125
Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S frånsäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.