Master Multi Primer er en solventbaseret, hurtigtørrende og meget slibbar trægrunder, som forsegler træet og forbedrer vedhæftningen af den efterfølgende lak. Primeren er specielt egnet som problemløser på gamle og tidligere behandlede gulve samt som primer til eksotiske, olieholdige træsorter.



- **Problemløser til vanskelige trægulve**
- **Hurtigtørrende**
- **Mindsker sidebindinger**
- **Solventbaseret**

Anvendelsesområde

Til grunding af eksotiske træsorter, samt gamle og tidligere behandlede trægulve. Master Multi Primer kan efterfølgende behandles med WOCA gulvlakker, dog ikke WOCA Invisible 2K Lacquer.

Anvendelse

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som primer har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og aftør efterfølgende gulvet med en ren, hårdt opvredet klud hvis nødvendigt. Gulvet skal være helt tørt, inden Master Multi Primer anvendes.

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 100-120.

Behandling

Ryst dunken godt inden brug. Påfør Master Multi Primer i et jævnt lag med lette bevægelser på langs af brædderne. Undgå at der dannes søer. Påfør grunderen vådt i vådt med WOCA lakrulle til solventbaserede lakker. Lad trægrunderen tørre i 30-60 min. Efterfølgende kan gulvet lakeres med en af WOCA lakkerne iht. lakkens brugsvejledning. Der må kun påføres 2 lag primer/lak pr. dag. Mellemslibning bør foretages efter første lag lak.

Bemærk

Det kan være nødvendigt at påføre et ekstra lag Master Multi Primer på overflader af eksotisk træ eller frugttræ.

Tørretid

Tørretid

30-60 minutter ved 20°C

Teknisk data

Deklaration	Toluene, ethyl acetate and n-butyl acetate.
Massefylde	0.80-0.85 g/ml.
Holdbarhed	1 år
Påføringstemperatur	10-25
Rækkeevne	8-10 m²/L
Farver	Farveløs
Blandingsforhold	Klar til brug. Fortynd ikke.
Rengøring af værktøj	Med WOCA Solvent
Opbevaring	+5-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Max. 735 g VOC/L. Grænseværdien er 750 g VOC/L. (kat. A/h (OB)).
Emballage	5

Vedligehold og følgeprodukter

Følgeprodukter	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.