

Master Multi Primer är en lösningsbaserad, snabbtorkande och mycket slipbar träprimer som förseglar träet och förbereder vidhäftningen för efterföljande lack. Primern är särskilt lämpligt som problemlösare för gamla och tidigare behandlade golv samt som primer till exotiska träsorter med hög oljehalt.

- **Problemlösare för besvärliga trägolv**
- **Torkar snabbt**
- **Förhindrar sidbindningar**
- **Lösningsbaserad**



Applikationsområde

För grundning av exotiska träslag, samt gamla och tidigare behandlade trägolv. Master Multi Primer kan åtföljas av en behandling med något av WOCAs golvlack, dock inte WOCA Invisible 2K golvlack.

Bruksanvisning

Förberedelser	<p>Det är viktigt att både träet och primern har en temperatur på minst 15°C, men helst 20°C, samt en luftfuktighet på ca 50 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Sista slipningen ska göras med sandpapper kornstorlek 100-120. Dammsug noga och torka vid behov golvet med en fuktad, ren och hårt urvriden trasa. Golvet ska vara helt torrt innan Master Multi Primer används.</p> <p>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.</p>
Sista slipningen	Korn 100-120.
Behandling	<p>Skaka dunken noga innan användning. Applicera Master Multi Primer i ett jämnt lager med lätta rörelser i brädornas längdriktning. Se till att inga pölar bildas. Applicera primern vått-i-vått med WOCA lackroller för lösningsbaserade lacker. Låt träprimern torka i 30-60 minuter. Golvet kan sedan lackas med ett lack från WOCA enligt respektive produkts instruktioner. Du bör endast stryka på 2 lager primer/lack om dagen. Mellanslipning bör göras efter första lagret lack.</p>
OBS!	Det kan vara nödvändigt att påföra ett extra lager Master Multi Primer på ytor i exotiska träslag eller trä från fruktträd.

Torktid

Torktid	30-60 minuter vid 20°C
---------	------------------------



Tekniska data

Innehållsdeklaration	Toluene, ethyl acetate and n-butyl acetate.
Densitet	0.80-0.85 g/ml.
Hållbarhet	1 år
Appliceringsstemperatur	10-25
Täckförmåga	8-10 m ² /L
Färger	Färglös
Blandningsförhållande	Redo att använda. Späd inte ut.
Rengöring av verktyg	Med WOCA Solvent
Förvaring	+5-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	VOC-Max: 735 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (A/h (LB)): 750 g/l.
Förpackning	5

Underhåll och tillbehörsprodukter

Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A
----------------------	---

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.