Master QP Lacquer er en én-komponent, vandbaseret lak til kontorer og andre kommercielle områder med medium trafik. Anvendelse af denne lak forenkler og gør påføringsprocessen hurtigere, da den tørrer hurtigt og er nem at anvende. Den har en høj resistens over for vand og kemikalier, og bevarer det lyse nordiske look, da lakken kun tilfører utrolig lidt farve til træet. Den indeklimamærkede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.



- **Tørrer hurtigt uden brug af hærder**
- **Stærk og resistent**
- **Indeklimamærket**

Anvendelsesområde

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i kommercielle områder. Ideel til alle træsorter.

Anvendelse

Forberedelse	Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfug¬tighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjælpe med at fjerne snavs fra afslebne trægulve før priming eller lakering. Lad venligst gulvet tørre helt natten over. Gulvet skal være helt tørt inden priming eller lakering. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebet træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.
Sidste slibning	Korn 100-120.
Behandling	1 x primer + 2 x Master QP lacquer / eller / 3 x Master QP Lacquer
Påføring dag 1	Primer og ét lag Master QP Lacquer påføres ufortyndet med pensel eller rulle. Alternativt kan to lag lak påføres. Undgå laksøer. Påfør lakken vådt i vådt, så overlap undgås. Lad overfladen tørre til næste dag. Bemærk: Et tredje lag lak kan påføres samme dag under ideelle forhold (20-25°C og 40-60% RH). Følg beskrivelsen nedenfor.
Påføring dag 2	Mellemslib overfladen med korn 150-200 og støvsug grundigt efterfølgende. Påfør sidste lag ufortyndet Master QP Lacquer med lette bevægelser. Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timers tørretid, skal en afvaskning med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellemslibning altid foretages.
Bemærk	Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Tørretid

Tørretid mellem lagene	2-3 timer ved 20°C
Let anvendelse	4-6 timer ved 20°C

Teknisk data

Massefylde	1.00-1.10 g/ml.
Tørstofindhold	30-40%
Holdbarhed	2 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Viskositet	20-25 Sek. DIN Cup 4
Rækkeevne	8-10 m²/L
Farver	Farveløs - Mat, Farveløs - Silkemat
Rengøring af værktøj	Med vand
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Max. 105 g VOC/L. Grænseværdien er 130 g VOC/L. [kat. A/e (VB)].
Emballage	5

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Master Cleaner, varenr. 684525
Halvårlig pleje	Master Care, varenr. 684125
Følgeprodukter	Intensive Wood Cleaner, varenr. 551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.