



Master QP Lacquer er en enkomponent, vannbasert lakk til kontorer og andre kommersielle områder med middels høy trafikk. Denne lakken gjør påføringsprosessen enklere og raskere, da den tørker raskt og er lett å bruke. Den er svært motstandsdyktig mot vann og kjemikalier og tilfører minimalt med farge til treet slik at det lyse, nordiske utseendet bevares. Den inneklimatemerkede lakken er enkel og sikker å påføre, og sikrer et behagelig inneklima etter påføring.

- Tørker raskt uten bruk av herder
- Sterk og motstandsdyktig
- Inneklimatemerket



Bruksområde

Til lakkering av nye, ubehandlede og nyslippede tregulv i kommersielle områder. Passer alle treslag.

Bruksanvisning

| | |
|----------------|--|
| Forberedelse | Det er viktig at både tre og lakk har en temperatur på minst 15 °C, og helst rundt 20 °C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Siste sliping til rent tre skal utføres med sandpapir eller slipeskive korning 100–120. Støvsug grundig og tørk eventuelt av gulvet med en klut eller mopp godt oppvridd i rent vann. WOCA Intensive Wood Cleaner kan bidra til å fjerne smuss fra slippede tregulv før de forbehandles eller lakkes. La gulvet tørke over natten. Gulvet skal være helt tørt før grunning eller lakkering. Bruk WOCA Master Base Primer til grunning av nyslippet tre for å redusere sidebindinger. Du kan eventuelt prøve WOCA Master Multi Primer til eksotiske treslag, eller til gammelt tre som har vært behandlet med olje eller voks tidligere. Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at lakken og treverket er forenelige. |
| Siste sliping | Korning 100–120 |
| Behandling | 1 x primer + 2 x Master QP Lacquer / eller / 3 x Master QP Lacquer |
| Påføring dag 1 | Påfør ett jevnt strøk med uforynnet primer og lakk ELLER to strøk lakk med lette bevegelser på langs av breddene. Unngå lakkansamlinger. Påfør lakken vått-i-vått, så unngår du overlappinger. La overflaten tørke over natten. Merk: Du kan påføre et tredje lakkstrøk samme dag under ideelle forhold (20–25°C og 40–60 % RF). Følg beskrivelsen under dag 2 |
| Påføring dag 2 | Mellomslip overflaten med korning 150–200 og støvsug deretter grundig. Påfør det siste strøket med uforynnet Master QP Lacquer med lette bevegelser. Hvis siste lakkstrøk påføres etter mer enn 24 timers tørketid, skal det alltid utføres en vask med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellomsliping. |
| Merk | Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining. |

Tørketid

Tørketid mellom hvert strøk 2–3 timer ved 20°C

| | |
|---------------|----------|
| Lett bruk | 5 timer |
| Gjennomherdet | 5–7 døgn |



Tekniske data

| | |
|-----------------------|--|
| Innhold | 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. 5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one (3:1). Kan utløse allergisk reaksjon. |
| Tetthet | Ca. 1,0–1,05 g/ml |
| Tørrestoffinnhold | Ca. 32 % |
| Holdbarhet | 1 år fra produksjonsdato |
| Påføringstemperatur | +15–25°C |
| Viskositet | Ca. 20–25 sek. v/ DIN Cup 4 v/ 20°C |
| Forbruk | Ca. 8–10 m ² /l, avhengig av treslag og overflate |
| Rengjøring av verktøy | Med vann |
| Oppbevaring | +10–25°C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren (maks. +25°C). |
| VOC | VOC-Maks: 105 g/l, VOC GRENSE (A/e (VF)): 130 g/l. |
| Emballasje | 5 L |
| Godkjenninger | Indoor Climate Labelled/IBR |

Vedlikehold og relaterte produkter

| | |
|---------------------|--|
| Ukentlig rengjøring | Master Cleaner, varenr. 684525 |
| Halvårlig pleie | Master Care, varenr. 684125 |
| Relaterte produkter | Intensive Wood Cleaner, varenr. 551525 |
| Verktøy | Lakkrulle, 9 mm luv, #88005 Ullpad, #596051 Padholder, #399710 |

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/ produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner.