Master QP Lacquer to jednokomponentowy wodny lakier do drewnianych podłóg użytkowanych w biurach oraz innych przestrzeniach firmowych i komercyjnych o średnim natężeniu ruchu. Jego wykorzystanie upraszcza i skraca proces lakierowania, ponieważ jest łatwy w użyciu i szybko wysycha. Wykończona nim powierzchnia charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wody oraz substancji chemicznych, zachowując przy tym jasny, skandynawski wygląd, ponieważ produkt tylko w minimalnym stopniu wpływa na odcień drewna. Lakier posiada duńskie oznaczenie DICL (Danish Indoor Climate Label), co oznacza, że zapewnia przyjazne i bezpieczne



- **Szybkie schnięcie bez stosowania utwardzacza**
- **Mocny i wytrzymały**
- **Certyfikat IBR**

Obszar aplikacji

Do lakierowania podłóg drewnianych nowych, surowych lub świeżo szlifowanych, użytkowanych w obiektach komercyjnych. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie	Istotne jest, by temperatura drewna oraz lakieru wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie do surowego drewna należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub pada o gradacji 100-120. Powierzchnię starannie odkurzyć i ewentualnie umyć za pomocą zmoczonej czystą wodą i dokładnie wyżętej ścierki/mopa. WOCA Intensive Wood Cleaner pozwala usunąć zabrudzenia z zeszlifowanych drewnianych podłóg przed gruntowaniem lub lakierowaniem. Podłogę należy pozostawić do wyschnięcia na noc. Przez przystąpieniem do gruntowania lub lakierowania podłoga musi być całkowicie sucha. Gruntowanie świeżo zeszlifowanej podłogi przeprowadzić za pomocą środka gruntującego WOCA Master Base Primer, aby ograniczyć sklejanie się desek/klepek. Alternatywnie można zastosować WOCA Master Multi Primer do egzotycznych gatunków drewna lub starego drewna uprzednio olejowanego bądź woskowanego. Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.
Końcowe szlifowanie	Ziarnistość 100-120.
Aplikacja	1 x grunt + 2 x Master QP Lacquer LUB 3 x Master QP Lacquer.
Aplikacja w pierwszym dniu	Grunt oraz jedną warstwę lakieru Master QP Laquer należy nałożyć nierozcieńczone, za pomocą pędzla lub wałka. Alternatywnie można nałożyć dwie warstwy lakieru. Unikać tworzenia się kałuż. Lakier aplikować metodą „mokre na mokre", by zapobiec widocznemu nakładaniu się na siebie warstw. Pozostawić do wyschnięcia do następnego dnia. Uwaga: W idealnych warunkach (20-25°C i 40-60% wilg. wzgl. powietrza) tego samego dnia można nałożyć trzecią warstwę lakieru. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących aplikacji w drugim dniu.
Aplikacja w drugim dniu	Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120-200 i starannie odkurzyć. Nałożyć wierzchnią warstwę nierozcieńczonego Master QP Lacquer lekkimi pociągnięciami. Jeśli ostatnie lakierowanie odbywa się po ponad 24 godz. od nałożenia poprzedniej warstwy, to przed przeszlifowaniem zawsze konieczne jest umycie powierzchni preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner.
Uwaga	Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Dane techniczne

Gęstość	1.00-1.10 g/ml.
Zawartość suchej masy	30-40%
Trwałość	2 lata
Temperatura aplikacji	+15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.
Lepkość	20-25 Dru. DIN Cup 4
Wydajność	8-10 m²/L
Kolory	Bezbarwny - Matowy, Bezbarwny - Satynowy mat
Czyszczenie narzędzi	Za pomocą wody
Przechowywanie	+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
LZO	LZO-Maks: 105 g/l, MAKSYMALNEJ ZAWARTOSCI LZO (A/e (WB)): 130 g/l.
Opakowanie	5

Konserwacja i produkty uzupełniające

Mycie – raz w tygodniu	Master Cleaner, #684525
Pielęgnacja – raz na pół roku	Master Care, #684125
Produkty uzupełniające	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje