

Master RD-2K Lacquer er en to-komponent, hurtigtørrende gulvlak som anvendes sammen med en isocyanatfri cross-linking hærder. Lakken er tiltænkt offentlige miljøer med ekstrem trafik, som f.eks. kantiner og trapper, grundet dens usædvanlige stærke beskyttelse, høje skridhæmmende effekt og ekstreme resistens over for sorte hælmærker, ridser og pletter. Lakken er helt klar og bevarer træets lyse nordiske look på smukkeste vis. Den indeklimatemærkede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

- Ekstrem styrke og resistens
- Opfylder de højeste krav til skridsikkerhed
- Lyst nordisk look
- Længere brugstid pga. Master Pure 2K Hardener
- Brandklassificeret efter DIN EN 13501: Bfl-s1



## Anvendelsesområde

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i offentlige miljøer med stærk trafik. Ideel til alle træsorter.

## Anvendelse

Forberedelse	Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjælpe med at fjerne snavs fra afslebne trægulve før priming eller lakering. Lad venligst gulvet tørre helt natten over. Gulvet skal være helt tørt inden priming. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebte træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af træets og lakkens forenelighed.
Sidste slibning	Korn 100-120
Behandling	1 x primer + 2 x Master RD-2K Lacquer
Påføring dag 1	Påfør primeren. Når den er tør, bland WOCA Master Pure 2K Hardener og lak, og ryst grundigt sammen inden anvendelse. Lad blandingen hvile i 10 min. før ibrugtagning, så hærderen aktiveres. Ét lag Master RD-2K Lacquer påføres ufortyndet med pensel eller rulle. Undgå laksøer. Påfør lakken vådt i vådt, så overlap undgås. Lad overfladen tørre til næste dag.
Påføring dag 2	Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende. Påfør sidste lag/strøk Master RD-2K Lacquer med hærder (nyblandet). Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timers tørretid, skal en afvaskning med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellemslibning altid foretages.

## Tørretid (ved 20°C):

Tørretid mellem lagene	2-3 timer ved 20°C.
Let anvendelse	5 timer.
Gennemhærdet	5 døgn.
Vi anbefaler:	Møbler dog først efter 24 timer. Må først tildækkes med tæpper og vaskes efter 5 døgn. Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

## Teknisk data

Deklaration	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion.
Massefylde	1,00-1,05 g/ml
Tørstofindhold	Ca. 33 %
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Viskositet	Ca. 22 sek.
Rækkeevne:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /L, afhængig af trætype og overflade.
Blandingsforhold	100 ml hærder til 5 L lak.
Brugstid	Blandingen skal anvendes inden 48 timer.
Rengøring af værktøj	Med vand.
Opbevaring:	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren (max. +25°C).
VOC	Max. 105 g VOC/L. Grænseværdien er 130 g VOC/L. (kat. A/e (VB)).
Emballage	5 L
Godkendelser	- Indoor Climate Labelled/IBR - Safety for toys: EN 71-3:2013 - DIN 51130: R9 - Sliding coefficient my: 0,47/gl.10 - 0,67/gl.20 - Reaction to fire EN 13501-1:2018: Bfl-s1  WITH WOCA ANTI-SLIP ADDITIVE: - DIN 51130: R10/gl.10 - R11/gl.20 - PTV friction, dry: 60/gl.10 - 65/gl.20 - PTV friction, wet: 53/gl.10 - 52/gl.20

## Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Master Cleaner, #684525/10/05
Halvårlig pleje	Master Care, #684110/25
Følgeprodukter	Master Pure 2K Hardener, #690041A Intensive Wood Cleaner, #551525
Værktøj:	Lakrulle, 9 mm luv, #88005 Uldpad, #596051 Blå padholder, #399710

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.