



Master RD-2K Lacquer

**Långvarig motståndskraft och hållbarhet  
till offentliga miljöer**

Tekniska datablad

29.01.2022 - p. 1/2

Master RD-2K Lacquer är ett tvåkomponents, snabbtorkande golvlack som används tillsammans med en isocyanatfri cross-linking-härdare. Lacket är anpassat för offentliga miljöer med extrem trafik, som t.ex. matsalar och trappor, tack vare dess osedvanligt starka skydd, höga halkdämpande effekt och extrema motståndskraft gentemot svarta klackmärken, repor och fläckar. Lacket är helt klart och bevarar träets ljusa nordiska utseende på det vackraste vis. Det inomhusklimatmärkta lacket påföres på ett enkelt och säkert sätt, och säkerställer därefter ett behagligt inomhusklimat.

- **Extrem styrka och motståndskraft**
- **Uppfyller de högsta kraven på halkdämpning**
- **Ljust nordiskt utseende**
- **Längre användningstid tack vare Master 2K Hardener**
- **Brandklassificerat enligt DIN EN 13501: Bfl-s1**



## Applikationsområde

För lackering av nya, obehandlade och nyslipade trägolv i offentliga miljöer med hög trafik. Perfekt till alla träslag.

## Bruksanvisning

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förberedelser     | Det är viktigt att såväl träet och grundlacket har en temperatur på minst 15°C, men helst 20°C, samt en luftfuktighet på ca 50 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Sista slipningen ska göras med sandpapper kornstorlek 100-120. Dammsug noga och torka eventuellt golvet med en hårt urvriden trasa/mopp fuktad med rent vatten. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjälpa till att avlägsna smuts från slipade trägolv innan grundning eller lackering. Låt golvet torka helt över natten. Golvet ska vara helt torrt innan grundning. Använd i samband med grundning WOCA Master Base Primer till nyslipat trä för att minska sidbindningar. Prova alternativt WOCA Master Multi Primer till exotiska träslag eller till gammalt trä som tidigare behandlats med olja eller vax.<br><br>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet. |
| Sista slipningen  | Korn 100-120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Behandling        | 1 x primer + 2 x Master RD-2K Lacquer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Applicering dag 1 | Applicera primern. När den är torr, blanda WOCA Master 2K Hardener och lack, och skaka omsorgsfullt innan användning. Låt blandningen vila i 10 minuter innan användning så att härdaren aktiveras. Ett lager Master RD-2K Lacquer påförs utspädd med pensel eller roller. Undvik lackpölar. Applicera lacken vått-i-vått för att undvika överlappning. Låt ytan torka till nästa dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Applicering dag 2 | Mellanslipa ytan med en kornstorlek på 120–200 och dammsug noga. Applicera det sista lagret Master RD-2K Lacquer med härdare [nyblandad]. Om sista lagret lack appliceras efter mer än 24 timmars torktid ska golvet alltid tvättas med WOCA Intensive Wood Cleaner och mellanslipas först.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBS!              | Vatten och färgande vätskor som t.ex. rödvin och kaffe ska torkas upp omedelbart för att förhindra fläckar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Torktid

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Torktid mellan lagren | 2-3 timmar vid 20°C |
| Försiktigt bruk       | 4-6 timmar vid 20°C |



Master RD-2K Lacquer

**Långvarig motståndskraft och hållbarhet  
till offentliga miljöer**

Tekniska datablad

29.01.2022 - p. 2/2

## Tekniska data

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densitet                | 1.00-1.10 g/ml.                                                                                                                                           |
| Torrsubstanshalt        | 30-40%                                                                                                                                                    |
| Hållbarhet              | 2 år                                                                                                                                                      |
| Appliceringsstemperatur | +15-25°C och ca 50% luftfuktighet.                                                                                                                        |
| Viskositet              | 20-25 And. DIN Cup 4                                                                                                                                      |
| Täckförmåga             | 8-10 m <sup>2</sup> /L                                                                                                                                    |
| Färger                  | Färglös - Matt, Färglös - Sidenmatt                                                                                                                       |
| Blandningsförhållande   | 2% el. 100 ml till 5 L lack.                                                                                                                              |
| Användningstid          | Blandningen måste användas inom 5 timmar. Ryst/rör runt noga innan användning.                                                                            |
| Rengöring av verktyg    | Med vatten                                                                                                                                                |
| Förvaring               | +10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren. |
| VOC                     | VOC-Max: 105 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE [A/e (VB)]: 130 g/l.                                                                                                     |
| Förpackning             | 5                                                                                                                                                         |

## Underhåll och tillbehörsprodukter

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rengöring varje vecka | Master Cleaner, #684525/10/05                                        |
| Halvårsunderhåll      | Master Care, #684110/25                                              |
| Relaterade produkter  | Master Pure 2K Hardener, #690041A<br>Intensive Wood Cleaner, #551525 |

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.*