



Exterior Wood Cleaner er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling.

- **Fjerner effektivt snavs og fedt**
- **Forbereder overfladen til efterfølgende behandling**
- **Drøj i brug**



Anvendelsesområde

Til nyt og gammelt træ. Er ideel til overflader som fx havemøbler, terrasser, hegn, udhæng, vinduesrammer, døre og carporte. Kan også anvendes til murværk og beton.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Bland Exterior Wood Cleaner med vand i forholdet 1:2 - 1:10, alt efter hvor snavset træet er. Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte. Lad rensen virke i 5 minutter. Skrub på langs af træet med en stiv børste eller kost, indtil overfladen er ren. Vi anbefaler WOCA Siliciumkarbid Børste eller Børste t/ udendørs træ for det bedste resultat. Gentag om nødvendigt. Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i minimum 24 timer.</p>
Bemærk	<p>Exterior Wood Cleaner kan også anvendes på murværk og beton. Træ, som har fået en grundig afrensning, bør efterbehandles med WOCA Exterior Wood Oil eller lignende for optimal beskyttelse. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet med korn 180-240 inden olieringen eller anden efterbehandling.</p>

Tørretid

Tørretid	24-48 timer ved 20°C
----------	----------------------



Teknisk data

Deklaration	Under 5 %: kationiske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer.
Massefylde	1.10-1.20 g/ml.
PH	pH 10-11
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Rækkeevne	100 m ² /L
Farver	Farveløs
Blandingsforhold	1:2 - 1:10, alt efter hvor snavset træet er.
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
Emballage	1, 2.5

Vedligehold og følgeprodukter

Følgeprodukter	Exterior Wood Oil, #6179XX
----------------	----------------------------

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.