



Exterior Wood Primer ist ein Primer auf Wasserbasis zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Das Produkt schützt das Holz und verbessert die Haftung und Haltbarkeit der nachfolgenden Oberflächenbehandlung. Exterior Wood Primer ist besonders gut für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

- **Vermindert die Rissbildung im Holz**
- **Erhöht die Haltbarkeit des Holzes**
- **Schützt das Holz gegen Feuchtigkeit**



## Anwendungsbereich

Für neues und altes Holz Besonders gut geeignet für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

## Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	<p>Die Oberfläche mit WOCA Exterior Wood Cleaner reinigen. Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Neues Holz sollte schnellstmöglich behandelt werden. Kann zur Vorbehandlung von geöltem Holz verwendet werden, das durch Wind und Wetter unansehnlich geworden ist. Die Behandlung mit Exterior Wood Primer muss in trockenem Wetter und bei Temperaturen zwischen 15 und 30° C erfolgen. Direktes Sonnenlicht und starke Wärme vermeiden. Die Holzfeuchtigkeit darf 17% nicht übersteigen.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Behandlung	<p>Den Kanister gründlich schütteln. Exterior Wood Primer unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. Es ist wichtig, dass Produkt gründlich und gleichmäßig aufzutragen. Mit den Holzenden beginnen. Das Holz nach der Behandlung mindestens 24 Stunden trocknen lassen.</p>
Bitte beachten	<p>Da Exterior Wood Primer ein Vorbehandlungsmittel ist, muss die Oberfläche binnen 14 Tagen mit WOCA Exterior Wood Oil nachbehandelt werden. Die Verpackung nach Gebrauch gründlich verschließen. Die behandelten Oberflächen jährlich kontrollieren. Eventuelle Schäden sofort reparieren.</p> <p>Optimale Haltbarkeit wird durch regelmäßige Reinigung und korrekte Behandlung, abhängig von Konstruktion, Holzzustand so wie Witterung erreicht.</p>

## Trockenzeit

Trockenzeit	24 Stunden bei 20°C
Durchgehärtet	24 Stunden bei 20°C



## Technische Daten

Dichte	1.00-1.10 g/ml.
Festkörperanteil	10-20%
Haltbarkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	+15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.
Ergiebigkeit	8-10 m <sup>2</sup> /L
Farben	Natur
Mischungsverhältnis	Fertig gemischt. Nicht verdünnen.
Werkzeugreinigung	Mit warmem Wasser
Lagerung	10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Dieses Produkt enthält max. 15 g VOC/l. Grenzwert ist 30 g VOC/l (Kat. A/g).
Verpackung	2.5

## Pflege und Folgeprodukte

Gründliche Reinigung	Exterior Wood Cleaner, #617925
Folgeprodukte	Exterior Wood Oil, #6179XX

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*