Exterior Wood Primer to grunt na bazie wody do powierzchni takich jak np. elewacje, ramy okienne, ogrodzenia i wiaty garażowe. Chroni drewno i zwiększa przyczepność oraz trwałość produktu nakładanego jako warstwa wierzchnia. Środek gruntujący nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, , modrzew, sosna, , dąb oraz do drewna impregnowanego ciśnieniowo.



- **Zmniejsza pękanie drewna**
- **Przedłuża żywotność drewna**
- **Chroni drewno przed wilgocią i pleśnią**

Obszar aplikacji

Do nowego i starego drewna. Nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, modrzew, sosna, dąb oraz do drewna impregnowanego ciśnieniowo.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Powierzchnię oczyścić Exterior Wood Cleaner WOCA. Podłoże musi być całkowicie suche i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń, a także pozbawione glonów. Nowe, surowe drewno należy zagruntować możliwie najszybciej. Można go też stosować do wstępnej obróbki powierzchni z wcześniej olejowanego drewna, które uległo uszkodzeniu wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze 15-30°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i gorąca. Wilgotność drewna nie może przekraczać 17%.

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Starannie wstrząsnąć pojemnik. Exterior Wood Primer nakładać bez rozcieńczania, za pomocą wałka lub pędzla. Ważne jest równe i staranne nałożenie produktu. Należy zacząć od końcówek elementów drewnianych. Po zagruntowaniu powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godz.

Uwaga

Ponieważ Exterior Wood Primer jest produktem do wstępnej obróbki, w ciągu 14 dni powierzchnię należy wykończyć Exterior Wood Oil WOCA. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamykać.
Stan poddanych obróbce powierzchni raz w roku trzeba kontrolować, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie naprawiać.

Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja powierzchni zapewnia optymalną trwałość, zależnie od konstrukcji, stanu drewna oraz narażenia na działanie czynników atmosferycznych.

Czas suszenia

Czas suszenia	24 godziny w 20°C
Całkowite utwardzenie	24 godziny w 20°C

Dane techniczne

Gęstość	1.00-1.10 g/ml.
Zawartość suchej masy	10-20%
Trwałość	2 lata
Temperatura aplikacji	+15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.
Wydajność	8-10 m²/L
Kolory	Naturalny
Proporcje wymieszania	Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.
Czyszczenie narzędzi	Za pomocą ciepłej wody
Przechowywanie	+10-30°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
LZO	Produkt zawiera maks. 15 g LZO/l. Wartość graniczna wynosi 30 g LZO/l (kat. A/g).
Opakowanie	2.5

Konserwacja i produkty uzupełniające

Głębokie czyszczenie	Exterior Wood Cleaner, #617925
Produkty uzupełniające	Exterior Wood Oil, #6179XX

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje