



Hardwax Oil Swift

**Oliering og voksbehandling af trægulve -
roll on**

Teknisk datablad

30.01.2022 - p. 1/2

Hardwax Oil Swift er et hurtigtørrende, lugtsvagt roll-on produkt til oliebehandling af trægulve. Den er utrolig nem at påføre, da den ikke skal poleres ind i træet. Hardwax Oil Swift kombinerer naturlig olie og voks i ét produkt og sikrer en ekstrem robust overflade med høj resistens over for spildte væsker og pletter. Den giver gulvet et neutralt udseende og en behagelig skridsikker overflade, som er nem at vedligeholde. Produktet er velegnet til grundbehandling af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader, samt som topcoat oven på WOCA Master Colour Oil.

- **Påføres med rulle**
- **Resistent over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin**
- **Hårdfør over for ridser og mærker**
- **Giver træet et neutralt mat udseende og åndbar overflade**
- **Nem at vedligeholde med tilhørende plejeprodukter**
- **Lang Rækkeevne**



Anvendelsesområde

Til ubehandlede eller nyslebne træoverflader, samt som topcoat oven på WOCA Master Colour Oil.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af træets og oliens forenelighed. Gulvet skal være fri for snavs, fedt, voks og slibestøv. Tidligere behandlede gulve slibes til rent træ med korn 100-150. Støvsug grundigt og aftør efterfølgende gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand hvis nødvendigt.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Sidste slibning	Korn 120-150.
Behandling	<p>Hardwax Oil Swift skal omrøres grundigt inden og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør et tyndt lag olie med en korthåret malerrulle (3-4 mm) eller lignende langs træets årer. Fordel olien godt. Lad gulvet tørre 4-5 timer. Gentag behandlingen inden for 24 timer, hvis endnu et lag olie er nødvendigt. Ét lag olie er dog som regel nok ved tidligere olierede overflader. For optimal vedhæftning skal tidligere behandlede gulve mellemslibes med en bordeaux pad før påføring af et lag Hardwax Oil.</p>
Bemærk	<p>Hvis du ønsker at bruge Hardwax Oil Swift som topcoat på en farvepigmenteret, lufttørrende olie, så anbefaler vi at påføre den farvede olie, lad den tørre til dagen efter, mellemslib med en bordeaux pad og påfør hårdvoks-olien for at sikre vedhæftning mellem lagene.</p>

Tørretid

Tørretid	4-5 timer ved 20°C
Gennemhærdet	7 dage ved 20°C.
Vi anbefaler	Lavere temperatur og/eller højere luftfugtighed kan forlænge tørretiden. Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hærdner. Efter 7 dage kan gulvet rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap, som tilfører overfladen ekstra beskyttelse.



Hardwax Oil Swift

**Oliering og voksbehandling af trægulve -
roll on**

Teknisk datablad

30.01.2022 - p. 2/2

Teknisk data

Massefylde	0.90-0.95 g/ml.
Tørstofindhold	40-50%
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Rækkeevne	20 m ² /L
Farver	Farveløs - Mat
Rengøring af værktøj	Med WOCA Solvent
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Dette produkt indeholder max. 500 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).
Emballage	2.5

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Natural Soap, #511010
Månedlig pleje	Oil Refreshing Soap, #511210
Halvårlig pleje	Oil Care, #528010
Følgeprodukter	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.