

Hardwax Oil Swift is een sneldrogend, geurarm product voor de oliebehandeling van houtvloeren. Het is ongelooflijk gemakkelijk aan te brengen omdat het niet in het hout dient te worden gewreven. Hardwax Oil Swift combineert natuurlijke olie en was in één product om een extreem robuust oppervlak te creëren dat goed bestand is tegen vloeistoffen en vlekken. Vloeren krijgen een neutrale uitstraling en een comfortabel anti-slipoppervlak dat gemakkelijk te onderhouden is. Dit product is geschikt voor de basisbehandeling van onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken of als een deklaag boven WOCA Master Colour Oil.

- **Niet inwrijven in het hout**
- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een natuurlijke uitstraling en ademend oppervlak**
- **Gemakkelijk te onderhouden met de bijbehorende onderhoudsproducten**



Toepassingsgebied

Voor onbehandelde of pas geschuurde houtoppervlakken of als een deklaag boven WOCA Master Colour Oil.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15°C en 30°C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten eerst met korrel 100-150 worden opgeschuurd tot blank hout zichtbaar is. Stofzuig grondig en veeg indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Laatste schuurgang	Korrel 120-150.
Behandeling	<p>Hardwax Oil Swift moet zowel voor als tijdens het aanbrengen grondig worden geroerd. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng met een kortharige lakrol (3-4 mm) of gelijkaardige rol een dunne laag olie aan in de richting van de houtnerf. Verspreid de olie goed met de lakrol. Laat de vloer gedurende 4-5 uur drogen. Indien nodig de behandeling binnen 24 uur herhalen als een extra laag olie vereist is. Een laag olie volstaat normaal voor eerder met olie behandelde oppervlakken. Voor een optimale hechting moeten eerder behandelde vloeren tussentijds geschuurd worden met een bordeaux pad alvorens een laag Hardwax Oil aan te brengen.</p>
Opmerking	<p>De pas geoliede vloer is de volgende dag gereed voor een voorzichtig gebruik en na 7 dagen, bij een normale omgevingstemperatuur etc., volledig uitgehard. Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden.</p>

Droogtijden

Droogtijden	4-5 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	7 dagen bij 20°C



Hardwax Oil Swift

Filmvormende oliebehandeling van houten oppervlakken

Technisch gegevensblad

30.01.2022 - p. 2/2

Technische gegevens

Dichtheid	0.90-0.95 g/ml.
Drogestofgehalte	40-50%
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Verbruik	20 m ² /L
Kleuren	Kleurloos - Mat
Reiniging gereedschap	Gebruik WOCA Olieverdunner
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat max. 500 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	2.5

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natural Soap, #511010
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511210
Halfjaarlijks onderhoud	Oil Care, #528010
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.